

KERATOP®

Productblad Keraseal Waterdicht membraam



Beschrijving:	Butyl rubber gecoat afdichtingsmembraan: stijf in de hoofdrichting, dun, hoog rekbaar. Zelfklevend afdichtingsmembraan inclusief beschermfolie voor eenvoudige verwijdering. Het niet-geweven materiaal zorgt voor een goede hechting met gangbare tegellijmen of afdichtingsmortels.
Materiaal samenstelling:	Ondergrond: Polypropyleen niet-geweven Membraan: Polyethyleen waterdichtingsmembraan Coating: Zelfklevend butyl rubber, hoog elastisch, bestand tegen veroudering
Toepassing:	Afdichtingsmembraan voor toepassing tegelwerk voor flexibele waterdichting van vloeren en wanden. Geschikt voor binnentoepassing bij middelmatige vochtbelasting of niet-drukwater (bijv. huishoudelijke badkamers).
Kleur:	Grijs (coating); wit/blauw (membraam)
Totale breedte:	1000 mm (extra breedtes op aanvraag)
Totale dikte (ca.):	0,95 mm (zonder beschermfolie)
Totaal gewicht (ca.):	915 g/m ² (zonder beschermfolie)
gewicht coating (ca.):	680 g/m ² (zonder beschermfolie)
Temperatuurbestendigheid min./max.:	-5°C / +60°C
Lengte per rol:	20 meter

Productblad KeraSeal

Waterdicht membraam

Fysieke eigenschappen:	DIN	Waarde
Max. barstdruk	Intern	2,3 bar
Breukbelasting lengterichting	DIN EN ISO 527-3	58,6 N / 15 mm
Breukbelasting dwarsrichting	DIN EN ISO 527-3	32,2 N / 15 mm
Rek bij breuk lengterichting	DIN EN ISO 527-3	107,6 %
Rek bij breuk dwarsrichting	DIN EN ISO 527-3	316,1%
Krachtopname bij 25% elasticiteit dwarsrichting	DIN EN ISO 527-3	24,6 N / mm
Krachtopname bij 50% elasticiteit dwarsrichting	DIN EN ISO 527-3	27,5 N / mm
Weerstand tegen waterdruk	DIN EN 1928 (versie B)	Verticaal > 1 bar; horizontaal 0,2 bar
Peltest op neutrale PVC-drager	Intern	> 10 N / 20 mm
Scheurbrugtest	Intern	> 10 mm
Chemische eigenschappen:		Bestand tegen een breed scala aan chemische vloeistoffen

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001: 2015

Geproduceerd in Europa

Garantie: 5 jaar garantie op de gegarandeerde producteigenschappen.

Let op: Door technische redenen kunnen de kleur van het materiaal of de bedrukking per batch licht afwijken.

Opslag: koel en droog bewaren, zonder blootstelling aan direct zonlicht. 12 maanden houdbaar na ontvangst.

Verwerkingsadvies: de beschermfolie kan het beste worden verwijderd bij temperaturen van maximaal 28°C.

De bovenstaande technische gegevens zijn gemiddelde waarden. De technische informatie en toepassingsinstructies zijn gebaseerd op onze ervaring en huidige kennis. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor geschiktheidsgaranties. Vanwege de veelzijdigheid van onze producten voor het beoogde gebruik dient rekening te worden gehouden met alle toepassingsgerelateerde parameters.

Neem bij verdere vragen gerust contact met ons op.

Datum: 16.09.2026

Versie: 1